



Impregnering med BORACOL 20




Efter påföring av BORACOL 20 fortsätter inträngningen i träet, även om träfuktigheten är under 20%.

	Borrhålsdeponering		Bestrykning
	Längsgående (Aksialt)	Tvärgående (Lateral)	Tvärgående (Lateral)
Gran/limträ			
Efter 30 veckor	70 - 130 mm	13 - 30 mm	10 - 12 mm
Efter 5 1/2 år	92 - 130 mm		23 - 27 mm
Fura/splint			
Efter 30 veckor	80 - 100 mm	13 - 25 mm	14 - 20 mm
Efter 5 1/2 år	108 - 121 mm		35 mm
Fura/kärna			
Efter 30 veckor	75 - 80 mm	12 - 18 mm	14 - 20 mm
Efter 5 1/2 år	103 - 141 mm		42 mm

Inträngning
Längsgående
(Aksial)



Inträngning
Tvärgående
(Lateral)



Inträngningen har påvisats med curcumin reagens.