

Bruksanvisning **BORACOL®**

Registrerade & godkända bekämpnings- & träskyddsmedel

	Boracol® 10 /2Bd Prof Endast för yrkesmässig användning	Boracol® 20 /2Bd Prof Endast för yrkesmässig användning	Boracol® Special för privat bruk
Användning:	För bekämpning och förebyggande mot mögel, alger, lav & blånad på trä, inom & utomhus	För bekämpning och förebyggande mot mögel, röta & svamp, även Äkta Hussvamp samt mot träskadeinsekter inom & utomhus	För bekämpning och förebyggande mot mögel, röta & svamp, alger & lav på trä inomhus samt på teakdäck på båtar.
För bekämpning av:			
Rötsvamp		x	x
Äkta Hussvamp i trä och mur		x	
Insektsangrepp		x	
Mögel- och bakterieangrepp	x	x	x
Blånadssvamp	x	x	
Alger	x	x	x ^{x)}
Påväxt på trädäck på båt	x	x	x
Svartmögel på gipsskiva	x		x
Förbrukning vid olika skador:	1 liter räcker till:	1 liter räcker till:	1 liter räcker till:
Röta & svampskador i virke		6-8 m ²	3-4 m ²
Äkta Hussvamp i trä		6-8 m ²	
Äkta Hussvamp i mur		2-4 m ²	
Insektsangrepp		2-3 m ²	
Mögel, svartmögel, bakterier	3-4 m ²	6-8 m ²	3-4 m ²
Blånadssvamp	3-5 m ²	6-8 m ²	
Alger	3-5 m ²	3-3,5 m ²	3-5 m ²
Grönalger mm på teakdäck på båt	3-5 m ²	3-5 m ²	3-5 m ²
Svartmögel på gipsskiva	8-10 m ²		8-10 m ²

x) Boracol Special endast för användning inomhus samt på trädäck på båtar

Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant med borste och dammsugare. Boracol®- behandlingen utförs alltid med god marginal, minst upp till ca 2 meter utanför det synliga angreppet.

Komplettera i utsatta områden, t ex bjälkända och fönster, med **IMPEL® BORON RODS** i borrhål, fyll dessa därefter med **Boracol 20 /2Bd Prof**.

Vid kraftiga angrepp skall **BORACOL** tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).

Bekämpning av **mögel- och bakterieskador, grönalger mm utomhus** kräver **uppehållsväder några timmar efter behandling**. Rengör ytorna, om möjligt, före behandling. Upprepa behandlingen vid behov. Innan en yta som ska övermålas, borstas denna ren från ev. borkryster.

Applicering

BORACOL® levereras i brukslösning = färdiga att använda = skall ej spädas.

BORACOL® påförs med pensel eller roller, doppning, sprutning och vattning+i borrhål. Vid sprutning med **BORACOL® 20/2Bd Prof** bör temperaturen på vätskan vara över 15°C. Använd en spruta med ett tryck av min. 6 bar samt med ett bredstrålemunstycke, solfjäderformad stråle, typ TIP 6510 utan filter. Upprepad behandling kan ske efter ett par timmar.

Skyddsåtgärder

Vid sprutning inomhus, söj för god ventilation, använd andningsskydd, skyddsglasögon & handskar.

Efterbehandling / Målning

Utvändiga ytor kan målas när ytorna är torra. **BORACOL®**-behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av borkryster. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa.

Provstrykning rekommenderas!

Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. Sprutmunstycke och slangar spolas igenom med varmt vatten.

Förvaring: **BORACOL®** kräver ingen speciell lagringstemperatur men dock bör **BORACOL® 10/2 Bd Prof** helst ej förvaras under . 5 °C, och **BORACOL® 20/2 Bd Prof** som ska sprutas bör förvaras i rumstemperatur.

Hållbarhet: minst 24 mån i oöppnad förpackning. Återanvänd inte tomma förpackningar. Noggrant rengjorda förpackningar lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

Öppnad förpackning förvaras frostfritt.

Flampunkt Över 150°C. Släckning med skum

LAVTOX 

Svenska Reimpregnerings AB

lavTOX®

Tfn: 042 -21 64 45 lavtox@lavtox.se

www.lavtox.se