

Bruksanvisning **BORACOL®** för yrkesmässig användning

Registrerade & godkända bekämpnings- & träskyddsmedel

| | Boracol® 10 /₂Bd Prof Endast för yrkesmässig användning | Boracol® 20 Endast för yrkesmässig användning |
|--------------------------------------|---|---|
| Användning: | För bekämpning och förebyggande mot mögel, alger, lav & blånad på trä, inom & utomhus | För bekämpning och förebyggande mot röta, svamp & träskadeinsekter i trä, Äkta Hussvamp i trä, mur & betong inomhus |
| För bekämpning av: | | |
| Rötsvamp i trä | | X |
| Äkta Hussvamp i trä, mur, betong mm | | X |
| Insektsangrepp i trä, mur, betong mm | | X |
| Mögel- och bakterieangrepp | X | |
| Blånadssvamp | X | |
| Alger | X | |
| Påväxt på trädäck på båt | X | |
| Svartmögel på gipsskiva | X | |
| | | |
| Förbrukning vid olika skador: | 1 liter räcker till: | 1 liter räcker till: |
| Röta & svampskador i virke | | 3-4 m ² / 2 m ² |
| Äkta Hussvamp i trä | | 2 m ² |
| Äkta Hussvamp i mur mm | | 2 m ² |
| Insektsangrepp | | 2 m ² |
| Mögel, svartmögel, bakterier | 3-4 m ² | |
| Blånadssvamp | 3-5 m ² | |
| Alger | 3-5 m ² | |
| Grönalger mm på teakdäck på båt | 3-5 m ² | |
| Svartmögel på gipsskiva | 8-10 m ² | |

Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant med borste och dammsugare.

Vid insektsangrepp och för desinfektion av svampinfekterade ytor förbehandlas med **Boracol® 10/2Bd Prof**. Därefter behandlas ytan med **BORACOL® 20** efter behov.

Boracol®- behandlingen utförs alltid med god marginal, minst 1 m upp till ca 2 meter utanför det synliga angreppet.

Komplettera i utsatta områden, t ex bjälkändar och fönster, med **IMPEL® BORON RODS** i borrhål, fyll dessa därefter med **Boracol 20**.

Vid kraftiga angrepp skall **BORACOL** tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).

Bekämpning av **mögel- och bakterieskador, grönalger mm utomhus** kräver **uppehållsväder några timmar före och efter behandling**. Rengör ytorna, om möjligt, före behandling. Upprepa behandlingen vid behov. Innan en yta övermålas, borstas denna ren från ev. BOR-kristaller.

Äkta hussvamp i Mur: Putsen hackas bort, fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Murverket bränns med blåslampa el dyl. Halva mängden **Boracol®** påföres före fogning, resterande efter.

Applicering

BORACOL® levereras i brukslösning = färdiga att använda = skall ej spädas.

BORACOL® påförs med pensel eller roller, doppning, sprutning (gäller Boracol 10 /2Bd Prof) och vattning-i borrhål. Upprepad behandling kan ske efter ett par tim.

Skyddsåtgärder

Sörj för god ventilation, använd handskar av naturgummi (latex) (EN374), skyddskläder. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd P2 (EN 136/140/145). Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske 4-5 dygn efter behandlingen/saneringen.

Efterbehandling / Målning

Utvändiga ytor kan målas när ytorna är torra, normalt efter 24-36 timmar. Ytan är torr >18% fuktkvot. **BORACOL®**-behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av borkristaller. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa.

Provstrykning rekommenderas!

Rengöring: Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. Sprutmunstycke och slangar spolats igenom med varmt vatten.

Förvaring: **BORACOL®** kräver ingen speciell lagringstemperatur men dock bör **BORACOL® 10/2 Bd Prof** ej förvaras under 5°C.

Hållbarhet: minst 24 mån i oöppnad förpackning. Återanvänd inte tomma förpackningar. Tomma behållare och restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter

Öppnad förpackning förvaras frostfritt.

Flampunkt Över 150°C. Släckning med skum

LAVTOX 

Svenska Reimpregnerings AB

lavTOX®

Tfn: 0730-222189 lavtox@lavtox.se

www.lavtox.se